

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ 105 HI-TEMP. EXTREMELY HIGH TEMPERATURE GREASE

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ 105 HI-TEMP GREASE – представляет собой одно из последних достижений в технологии производства специальных пластичных смазок. Она изготавливается из высококачественных минеральных масел и новейших присадок, которые создают высокотемпературные характеристики, обычно ассоциируемые с дорогими синтетическими смазками.

Эта уникальная смесь, вместе со структурно стабильным загустителем, обеспечивает максимальную защиту от трения, износа и коррозии.

HUSKEY™ 105 HI-TEMP GREASE не просто еще одна неплавящаяся смазка, она не содержит дисульфид молибденовых, графитовых или бентонитовых наполнителей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смазка **HUSKEY™ 105 HI-TEMP** была разработана в основном для применения в тяжелых высокотемпературных условиях, но непревзойденно функционирует и при нормальных условиях эксплуатации. Благодаря высокой прочности смазочной пленки, противоизносным свойствам и широкому интервалу рабочей температуры (от -21° до +308 °С), смазка широко применима для различных узлов трения, включая подшипники и салазки в печах, вагонетки печей, прокатные станы, валки, насосы, вилочные захваты и так далее.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Высокая прочность пленки
- Широкий интервал рабочей температуры
- Высокая несущая (нагрузочная) способность
- Неплавящаяся
- Водостойкая
- Уменьшает трение и износ



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ	Продукт HUSKEY™	Смазка 105 HI-TEMP
	Цвет	Коричневый
	Масло-основа	Минеральное
	Загуститель	Синтетический

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Степень консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	265-295
Масло-основа, Вязкость	D-445	
SUS @ 100 °F		2350
SUS @ 210 °F		155
cSt @ 40 °C		483
Температура застывания, °C	D-97	-21
Температура вспышки, °C	D-92	308
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Способность коррозионной защиты	D-1743	Пройден
Timken ОК нагрузка, фунт	D-2509	50
* Возможные степени консистенции NLGI	---	000, 00, 0, 1

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:

Туба 397 грамм под смазочный пистолет, 10 шт./ ящик, 30 шт./коробка;
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

09/04

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com.ua/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE