

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ HTS-2 HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC MOLY GREASE

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE – это премиального качества, полностью синтетическая, высокотемпературная пластичная смазка, усиленная дисульфидом молибдена. Блендируется из синтетических базовых масел и синтетических загустителей для обеспечения продолжительного срока службы и широкого температурного диапазона рабочей температуры. Легирована самыми современными противозадирными и противоизносными присадками. Все это делает смазку **HUSKEY™ HTS-2 MOLY** исключительным смазочным материалом для промышленности на сегодняшний день.

Интервал рабочей температуры **HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE**: смазка от – 40° ÷ +260 °С, сухая пленка до +454 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ:

HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE в полном смысле слова многоцелевая смазка для продленного обслуживания при экстремальных условиях эксплуатации. Благодаря высокой прочности смазочной пленки, противоизносным свойствам и высокой нагрузочной способности, смазка **HUSKEY™ HTS-2 MOLY** может широко применяться в различных узлах при высоких или низких температурах. Такое применение включает: подшипники вагонеток печей, литографические печи, насосы, электромоторы, конвейеры и другие узлы трения при экстремально высоких или низких температурах эксплуатации.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- **ПЛАКИРОВАНИЕ** – смазка **HUSKEY™ HTS-2 MOLY** обогащена субмикронными частичками дисульфида молибдена, который импрегнирует металлические поверхности, улучшает качество обработки металла и формирует гладкую поверхность, таким образом, уменьшая трение и износ.
- **ЧИСТОТА** – главная характерная черта **HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE** это малая коксуемость или отсутствие склонности к образованию шламовых отложений при высокой температуре.
- **НИЗКАЯ ИСПАРЯЕМОСТЬ** – смазка **HUSKEY™ HTS-2 MOLY** сохраняет смазочную пленку при повышенных температурах, таким образом, существенно увеличиваются межсмазочные интервалы и уменьшается потребление смазки.
- **ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА** – смазка **HUSKEY™ HTS-2 MOLY** рецептирована обеспечивать превосходную защиту от износа, ржавления, окисления и коррозии, таким образом, увеличивая срок службы оборудования и уменьшая стоимость его обслуживания.

УПАКОВКА:

Туба 425,3 г под смазочный пистолет, 10 шт./ ящик, 30 шт./коробка;
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| ОПИСАНИЕ | Продукт HUSKEY™ | Смазка HTS-2 Moly |
| | Цвет | Темно-серый |
| | Масло-основа | Синтетическое |
| | Загуститель | Синтетический |
| | Текстура | Маслоподобная |
| | Твердые добавки | Дисульфид молибдена |
| | Класс NSF/ U.S.D.A. | H-2 |

| ТЕСТ | ASTM Метод | РЕЗУЛЬТАТ |
|--|------------|-------------|
| Номер консистенции по NLGI | --- | 2 |
| Пенетрация, рабочая | D-217 | |
| 60 циклов продавливания | | 290 |
| 10 000 циклов продавливания | | 300 |
| Масло-основа, Вязкость | D-445 | |
| cSt @ 40 °C | | 87 |
| SUS @ 100 °F | | 454 |
| SUS @ 210 °F | | 58 |
| Температура застывания, °C | D-97 | -38 |
| Температура вспышки, °C | D-92 | +260 |
| Температура каплепадения, °C | D-566 | Отсутствует |
| Коксуемость по Конрадсону | D-189 | 0,01 |
| Испаряемость, % (22 часа @ 100 °C) | D-972 | <1,0 |
| Способность коррозионной защиты | D-1743 | Пройден |
| Стойкость к вымыванию водной струей, % потери | D-1264 | 5,0 |
| Timken OK нагрузка, фунт | D-2509 | 40 |
| Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, 1 час @ 1200 об/мин) | D-2266 | 0,80 |
| *Поставляемые номера консистенции NLGI | --- | 00, 0, 1, 2 |

*Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

4/03
09/08_Ru

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE