

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ MOLY PASTE. ASSEMBLY LUBRICANT & ANTI-SEIZE COMPOUND ***(ПРИРАБОТОЧНАЯ ПАСТА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА)***

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ Moly Assembly Lubricant - многоцелевой смазочный материал сверхвысокого давления и противозадирная паста для сверхтяжелых условий работы, разработанный уменьшить задираание, металлоистирание, коррозионное истирание (фреттинг-коррозию) и износ. Сбалансированная смесь твердых смазочных добавок, включая дисульфид молибдена, диспергированные в пасте, обеспечивают высокие эксплуатационные качества в течение всей её работы. Антикоррозионные и антиокислительные характеристики смазочного материала максимизируют абсолютную защиту от коррозии и срок его службы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Индустриальное:

HUSKEY™ Moly Assembly Lubricant предназначен для обеспечения работоспособности всевозможных пар трения, подверженных высокому давлению и другим неблагоприятным воздействиям. Он применяется для предупреждения металлоистирания при операциях пуска, продления срока службы движущихся деталей, защиты от фреттинг-коррозии и холодной сварки движущихся соединений.

Автомобильное:

Регулировочный механизм барабанного тормоза; суппорт дискового тормоза, обратные металлические поверхности тормозных колодок, противоскрипные пластины (наносить на места соприкосновения металла с металлом. Убедитесь, что паста не попала на поверхность тормозного диска и/или колодки); распределительный вал, резьба болтов и свечей зажигания, штифты, шпонки, шестерни. Отличный материал для применения в клапанной распределительной коробке и системе выпуска отработавших газов, прессовых посадок и т.п.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

HUSKEY™ Moly Assembly Lubricant обеспечивает превосходное смазывание при обкатке (приработке) нового или восстановленного механического оборудования. Он предупреждает металлоистирание, задираание или схватывание металлических соединений при эксплуатации. Он уменьшает вращающий момент при сборке и облегчает разборку, снижая шанс повреждения. Он уменьшает усилие, требуемое для прессовых посадок, и минимизирует деформацию.

УПАКОВКА:

10 г п/э пакетик;

0,24 литра банка с кистью на крышке (12 шт. в ящике);

0,47 литра банка с кистью на крышке (12 шт. в ящике);

3,79 литра ведро; 18,93 литра ведро; 56,78 литра бочонок и 208,18 литра бочка.



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ	Продукт HUSKEY™	Moly Paste Assembly Lubricant
	Цвет	Темно-серый
	Масло-основа	Минеральное
	Загуститель	12-гидроксистеарат лития
	Текстура	Маслоподобная
	Рабочее давление	До 35000 кг/см ²

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Степень консистенции по NLGI	---	1
Пенетрация,	D-217	
Нерабочая		300
Рабочая		330
Масло-основа, Вязкость	D-445	
SUS @ 100 °F		1000
SUS @ 210 °F		70
cSt @ 40 °C		200
Температура застывания, °C	D-97	-23,3
Температура вспышки, °C	D-92	193,3
Температура каплепадения, °C	D-566	193,3
Интервал рабочей температуры, °C	---	-35 ÷ +400
Коррозия медной полосы, (24 часа @ 99 °C)	D-4048	1a
Тест соляным туманом, (5% соли, 100 часов @ 35 °C)	B-117	Нет коррозии
Коэффициент трения (LFW-4)	---	
Статический		0,105
Динамический		0,090
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, 1 час @ 1200 об/ мин)	D-2266	0,64
Испаряемость (24 часа @ 99 °C)	D-972	0,7
Нагрузка схватывания Фалекс, фунт (Min.)	D-2670	3000

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

06/04_EN
04/09_RU

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE