

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ TFX-10 PTFE THREAD SEALING COMPOUND

ОПИСАНИЕ:

Паста (компаунд) **HUSKEY™ TFX-10 PTFE** – это нетоксичная, невысыхающая, уплотнительная (резьбовая) смазка, содержащая смесь крупинок политетрафторэтилена (фторопласт-4) и других инертных, твердых наполнителей в неплавящейся пластичной смазке. Разработана для обеспечения надежной герметизации от протечек.

HUSKEY™ TFX-10 PTFE не содержит каких-либо растворителей, свинцовых, графитовых, молибденовых или глиняных наполнителей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

HUSKEY™ TFX-10 PTFE применяется для герметизации резьбовых соединений на трубах из чугуна, стали, оцинкованной стали, легированной стали, нержавеющей стали, меди, латуни, никелево-медного сплава, алюминия, поливинилхлорида, АБС-пластика и трубах, армированных стекловолокном, несущих воду, насыщенный пар, бензин, топлива, разбавленные кислоты и щелочи, растворители, минеральные масла, керосин, аммиак, фреоны, природный газ, сжиженный углеводородный газ, сжиженный нефтяной газ и другие продукты. Паста также эффективна на соединительных деталях, трубопроводных пробках, болтах, фланцевых уплотнениях и как часть прокладки.

Примечание: На соединениях с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81 паста применяется с подмоткой из чесаного льна или асбестового шнура, в зависимости от температуры перемещаемой по трубопроводу среды.

*** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КИСЛОРОДНЫХ СИСТЕМАХ.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Для наилучшего результата, очистьте резьбу от масла, грязи и смазки. Обильно нанесите пасту **HUSKEY™ TFX-10 PTFE** только на наружную резьбу. Собирать резьбовое соединение можно сразу же или позже, по Вашему усмотрению.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ОТЛИЧНО ГЕРМЕТИЗИРУЕТ
- НЕ ЗАТВЕРДЕВАЕТ
- НЕ ТОКСИЧНА
- СОДЕРЖИТ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН
- ПРЕДУПРЕЖДАЕТ СХВАТЫВАНИЕ И ЗАЕДАНИЕ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВЛЕНИЕ И КОРРОЗИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	---	Белый
Рабочая температура, °C	---	-38 – +288
Мажется кистью, °C	---	от -9,4
Относительная плотность	---	1,19
Номер консистенции по NLGI	---	1
Пенетрация	D-217	310-340
Температура вспышки, °C	D-92	+204,4
Тест соляным туманом (5% соли, 100 часов)	B-117	Нет коррозии
Содержание летучих органических химреагентов, %	---	0,0
Рабочее давление, жидкости	---	до 700 кг/см ² (10000 psi) ¹
Рабочее давление, газы	---	до 210 кг/см ² (3000 psi)

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

¹ Для соединений с Национальной Трубной Резьбой (NPT), соответствует резьбе конической дюймовой с углом профиля 60 град. ГОСТ 6111-52.

УПАКОВКА:

0,24 л банка с кистью (12 шт/ ящик); 0,47 л банка с кистью (12 шт/ ящик);
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation. 01/05_EN I 03/09_RU

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2004.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE